Produktdatenblatt

Produkt AL-TOP-COAT 25.0007 62.785

Basis:	Lösungsmittelfreies Elastomer auf modifizierter PUR-Basis
Reaktionsart:	2 Komponenten Werkstoff
Thermische Behandlung:	Keine Nachbehandlung erforderlich
Schichtdicke:	1.0mm bis 100mm
Haftreibwert mμ:	ca. 0.6
Chemische Beständigkeit:	Im Regelfall pH 3-11
Flächengewicht:	1.05 kg pro m²/mm Schichtdicke
Trinkwasserverträglichkeit:	Gemäss British Standard BS 6920 und Australian Standard AZ/NS 4020/2005
Pharmaziekonformität:	Gemäss FDA 177.1680 (title 21)
Lebensmittelverträglichkeit:	Gemäss EU 1935/2004
Auftragungsart:	Sprühen, Giessen
Schrumpfung/Quellung:	keine messbare
Eigenschaften:	Beständig gegen Verschleiss, Erosion, Korrosion, Kavitation
Wirkungsweise:	Elastisch, pralldämpfend, rutschhemmend
Vorbereitung des Untergrundes:	für einen fettfreien, sauberen und trockenen Untergrund sorgen.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Spezifikationen basieren auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Stand der Technik. Sämtliche Werte, Daten und Beschreibungen stellen lediglich Anhaltswerte dar und erfolgen ohne Gewähr oder Garantie für deren Vollständigkeit oder zukünftige Beständigkeit. Der Anbieter behält sich ausdrücklich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen, Anpassungen oder Weiterentwicklungen vorzunehmen, sofern diese dem technischen Fortschritt dienen oder erforderlich sind. Solche Änderungen können auch ohne vorherige Ankündigung erfolgen.