# Produktdatenblatt

## Produkt AL-TOP-COAT 25.0011 62.760

| | |
|---|---|
| **Basis:** | Lösungsmittelfreies Elastomer auf modifizierter PUR-Basis |
| **Reaktionsart:** | 2 Komponenten Werkstoff |
| **Thermische Behandlung:** | Nachbehandlung nicht erforderlich |
| **Schichtdicke:** | 1.0mm bis 10mm |
| **Haftreibwert:** | ca. 0.7 |
| **Chemische Beständigkeit:** | Im Regelfall pH 3-11 |
| **Flächengewicht:** | 1.10 kg pro m²/mm Schichtdicke |
| **Pharmaziekonformität:** | Gemäss FDA 177.1680 (title 21) |
| **Lebensmittelverträglichkeit:** | Gemäss EU 1935/2004 |
| **Auftragung:** | Sprühen, Giessen |
| **Nachbearbeitung:** | Mechanisch spanabhebend |
| **Schrumpfung/Quellung:** | keine erkennbar |
| **Eigenschaften:** | Beständig gegen Verschleiss, Erosion, Korrosion, Kavitation |
| **Farben:** | gemäss Farbkart |
| **Wirkungsweise:** | Hochelastisch, pralldämpfend, rutschhemmend |
| **Vorbereitung des Untergrundes:** | für einen fettfreien, sauberen und trockenen Untergrund sorgen |
| **Arbeitsbedingung:** | trockene Umgebung, möglichst staubfrei, nicht unter 5°C und über 25°C verarbeiten |

Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Spezifikationen basieren auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Stand der Technik. Sämtliche Werte, Daten und Beschreibungen stellen lediglich Anhaltswerte dar und erfolgen ohne Gewähr oder Garantie für deren Vollständigkeit oder zukünftige Beständigkeit. Der Anbieter behält sich ausdrücklich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen, Anpassungen oder Weiterentwicklungen vorzunehmen, sofern diese dem technischen Fortschritt dienen oder erforderlich sind. Solche Änderungen können auch ohne vorherige Ankündigung erfolgen.