Produktdatenblatt

Produkt 25.0012 ALKRE PVC

Basis:	PVC Plastisol, weich
Dichte:	1.19 g/cm³
Brenngeschwindigkeit:	700 mm/min
Härte:	67 (Shore A bei +23° / DIN ISO 7619-1)
Bruchdehnung:	400% (DIN EN ISO527)
Zugfestigkeit:	15 MPa
Einreisfestigkeit:	46N/NN (ISO 34, Methode B, Verfahren A)
Kältebruchtemperatur:	- 40°C
Farbe:	alle Standardfarben
Anwendung:	optional mit höherer UV- und Ozonbeständigkeit

Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Spezifikationen basieren auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Stand der Technik. Sämtliche Werte, Daten und Beschreibungen stellen lediglich Anhaltswerte dar und erfolgen ohne Gewähr oder Garantie für deren Vollständigkeit oder zukünftige Beständigkeit. Der Anbieter behält sich ausdrücklich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen, Anpassungen oder Weiterentwicklungen vorzunehmen, sofern diese dem technischen Fortschritt dienen oder erforderlich sind. Solche Änderungen können auch ohne vorherige Ankündigung erfolgen.